

ООО «Платан»

Паспорт качества

№

Бумага для АНРК с перфорацией 78 г/м²

Марка А

Формат 1550, 1680, 1830 мм

Отгруженную: ООО «Платан»

Дата выработки: 2017 г.

ТУ 5436-840-0248643-92

№ п/п	Наименование показателя	Норма по НТД	Фактич. значение
1	Масса бумаги площадью 1м ² , г	74-82	78
2	Разрушающее усилие в поперечном направлении, Н (кгс),	44(4,5)	4,5-5,8
3	Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении, %, не менее	3,6	3,6-4,2
4	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀), г, не более	35	20-35
5	Влажность, %	6,0-9,5	6,0-9,5
6	Объем волокон древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом, % от общей массы	Не менее 80	84-88
7	Перфоративная ячейка, квадрат/диаметр отверстия, мм	50x50/5,0 20x20/2,0	50x50/5,0 20x20/2,0

Мастер по контролю Стрижков О.Н. _____ « » 2017 г.

ОТК № 1

Директор ООО «Платан»

Печатников Н.А.